

## FIX GV 25

**STN EN 13707, 13969**

### CHARAKTERISTIKA

Samolepiaci asfaltovaný pás z elastickej asfaltovej hmoty modifikovanej termoplastickými kaučukmi typu SBS a SIS, na vrchnej strane upravená separačnou polyetylénovou (PE) fóliou a na spodnej strane silikónovanou fóliou. Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch nových a rekonštruovaných striech. Jeho aplikácia je vhodná aj na miestach, kde nie je možné pracovať s otvoreným ohňom. Ďalej sa používa ako podkladová vrstva alebo medzi vrstva pri skladanej krytine. Môže tvoriť aj poistnú hydroizolačnú vrstvu. Priamo sa nalepuje na strešné polystyrénové dielce, ktoré chráni proti vysokej teplote plameňa pri natavovaní vrchného asfaltovaného pásu.

Spracováva sa samolepením za studena.

### SKLADBA

Horná strana	PE fólia
Pozdĺžny okraj	–
Krycia hmota	Samolepiaci modifikovaný asfalt SBS a SIS
Nosná vložka	Sklenená rohož
Spodná strana	Silikónovaná fólia

### ROZMERY

Hrúbka	mm	2,5 ± 0,2
Hmotnosť, inf.	kg/m <sup>2</sup>	3,0
Šírka pozdĺžneho okraja	mm	–

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Skúša sa podľa	Jednotka	Hodnota
Max. sila ťahu, pozdĺžne/priečne	STN EN 12311-1	N/5cm	450/350 (±20%)
Ťažnosť, pozdĺžne/priečne	STN EN 12311-1	%	3,0/3,0 (±20%)
Ohybnosť pri nízkych teplotách,max.	STN EN 1109	°C	– 25
Odolnosť proti tečeniu pri zvýš.tepl.min.	STN EN 1110	°C	+ 80
Vodotesnosť pri 100 kPa/24h	STN EN 1928	–	vyhovuje
Lepivosť	STN EN 1939	kN/m	1,0
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	–	trieda F
Teplota spracovateľnosti	–	°C	≥ + 15

### BALENIE

Dĺžka a šírka kotúča	m	10 x 1
Počet kotúčov na palete	kus	30
Plocha na palete	m <sup>2</sup>	300
Hmotnosť kotúča, inf.	kg/kotúč	30
Hmotnosť palety, inf.	kg/paleta	930

### CE CERTIFIKÁT:

Certifikáty vnútropodnikovej kontroly č. : 1301 – CPD – 0212, 1301 – CPD – 0213

